



Gmund Urban

—

DRUCKINFORMATIONEN

Druck

- Offsetdruck
- Buchdruck
- Siebdruck (Architect und Cement)
- Blindprägung
- Heißfolienprägung
- Papiergravur
- Stanzung

Empfehlungen

Offsetdruck

- Rasterweiten bis zu 80 l/cm
- Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- Andruck auf dem Auflagenpapier
- Unterfarbenreduktion bei hohem Farbauftrag
- Cement und Brasilia: Ablagerungen von Farb- und Effektpigmenten auf dem Gummituch sind unvermeidbar und erfordern regelmäßiges Waschen der Gummitücher
- Brasilia: Erhöhte Pressung und weiche Gummitücher, damit die Farbe in die Tiefen der Prägung vordringen kann.

Keine Absorption der Druckfarbe, daher:

- Druck mit rein oxidativ trocknenden Farben
- Druckbestäubung, niedrige Druckstapel
- Sorgfältige Trocknung, mind. 48 Stunden

Besonderheiten

- Für Laser- und Inkjetdrucker nicht geeignet
- Säurefrei, pH-neutral
- Die Papieroberfläche kann je Anfertigung leicht variieren
- Naturpapiere haben eine Ober- und Unterseite. Es wird empfohlen, die Papieroberseite als Vorderseite für das Druckobjekt zu verwenden.
- Cement und Brasilia: Metallische Heißfolie auf veredelten Papieren kann zu Oxidation führen. Farbloser, partieller Drucklack unter der Heißfolienprägung kann diesen Effekt verhindern. Bei flächigen Motiven wird diese Vorgehensweise empfohlen.
- Designauswahl und Drucktechnik erfordert Abstimmung auf die außergewöhnliche Papieroberfläche
- Bei Druck und Verarbeitung sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.

Weitere

Informationen

- www.gmund.com